TANK WAGON

DROP HOSE

Легкий и экстремально гибкий нап/всас. рукав для нефтепродуктов с концентрацией ароматов до 50%.

Описание

Внутренний слой NBR, черный, электропроводящий, маслобензостойкий

Усиление синтетическая ткань, спираль из оцинкованной стали, по запросу медный проводок для рассеяния статического электричества.

Наружный слой широко/гофрированный, черный, электропроводящий, устойчивый к истиранию, старению, озоно и маслостойкий, отпечаток текстильного бандажа..

Технические параметры

Температурный режим -30°C / +100°C (-22°F / +212°F)

Электрические свойства R<10^6 Ω внутренний и наружный слои, R<10^9 Ω через стенку рукава в соответствии с нормой EN ISO 8031

Вакуум 375 mmHg (14,78 inHg)

Норма ISO 1307 на допуск внутреннего диаметра

Внутренний диаметр		Наружный диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Вес		Радиус изгиба	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/mt]	[lbs/ft]	[mm]	[in]
25	1,00	-	-	10	150	30	450	0,77	0,52	25	1,00
38	1,50	-	-	10	150	30	450	1,09	0,73	38	1,50
50	1,97	-	-	10	150	30	450	1,66	1,11	50	1,97
51	2,00	-	-	10	150	30	450	1,68	1,13	51	2,00
63,5	2,50	-	-	10	150	30	450	2,04	1,37	63,5	2,50
75	2,95	-	-	10	150	30	450	2,70	1,81	75	2,95
76	3,00	-	-	10	150	30	450	2,72	1,82	76	3,00
100	3,94	-	-	9	135	27	405	3,50	2,34	100	3,94
102	4,00	-	-	9	135	27	405	3,55	2,38	102	4,00
127	5,00	-	-	7	105	21	315	4,91	3,30	190	7,48

Данные относятся к температуре окружающей среды (20°C).
Другие диаметры по запросу..

Via E. Mattei n° 1 - 35030 Saccolongo (PD) Italia
Tel. +39-049-8016155 Fax. +39-049-8015834
www.tudertechnica.com